

Pomembne informacije o polaganju parketa

Navodila pred začetkom polaganja nujno pozorno in v celoti preberite!

velja od sept. 2014

Ukrepi pred polaganjem

Pred polaganjem preglejte vse dele talne obloge in bodite pozorni na to, če so na njih vidne napake. Poiščite vse pomanjkljivosti in o tem takoj obvestite prodajalca. Če položeni material se izključi iz reklamacij. Pri polaganju poskrbite za ustrezno osvetlitev (polaganje ponoči ni priporočljivo).

Površina mora biti ravna, ustrezne trdote, brez razpok, ne preveč groba ter očiščena.

48 ur pred polaganjem je potrebno parket, ki mora biti **originalno zapakiran dati v prostor**, kjer bo položen, da se bo klimatiziral (**pakotov ne odpirat!**).

Pakete v katerih je parket, ne smete odpirati (v kolikor ga boste odprli, ga morate **NUJNO** zapakirati nazaj v folijo). **Parket** lahko vzamete iz **pakotov tik pred polaganjem**.

Ukrepi pri polaganju na talno ogrevanje

14-20 dni pred polaganjem je potrebno **talno gretje vklopiti, temperatura estriha, mora biti od 15-18 ° C, priporočena vlažnost prostora 60% (45%-65%);**

Pred polaganjem je potrebno gretje vklopiti (tudi v poletnem času). To velja tudi za polaganje na že obstoječi estrih na katerem je bil predhodno položen drug parket ali druga talna obloga. **V primeru polaganja bambus parketa na nov estrih lahko ponovno vklopite talno gretje po preteku najmanj 21 dni; pri gotovem parketu iz lesa en ali dva dni po polaganju, pri navadnem parketu en ali dva dni po lakiranju;**

Pri polaganju je potrebno obvezno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje na talno ogrevanje (priporočamo uporabo parno zapornega premaza).

Toplotna prevodnost talne obloge je okrog 0,15 m2k/W in je ne sme presehati

Pred polaganjem parketa je potrebno opraviti **CM test estriha**
Najvišje vrednosti vlage v estrihu, merjenje s CM-napravo:

Les

Vlažnost talnega estriha cement:	2,3 % ,	anhidrit: 0,5 %
Vlažnost talnega estriha s talnim ogrevanjem cement:	1,5 % ,	anhidrit: 0,3 %

Bambus

Vlažnost talnega estriha cement:	1,8-2,0 % ,	anhidrit: 0,3-0,5 %
Vlažnost talnega estriha s talnim ogrevanjem cement:	1,8 % ,	anhidrit: 0,3 %

Na talno gretje **se ne priporočajo** lesovi, kot so **bukev, evropski in kanadski javor, wenge, hruška, akacija par., hruška**

Po polaganju

Po zaključku polaganj se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

Navodila za vzdrževanje

Temperatura poda, kjer je parket položen NE SME prekoračiti 26°C! Temperatura v prostoru mora biti 18-22° C, vlaga 50-65%!

Poškodbe parketa boste zelo zmanjšali s podlogami iz filca na mizah ali stoli ter ustreznimi kolesci ali podlogami pod pisarniškimi stoli.

Parket lahko poškodujejo izlivi vode, premokre čistilne krpe in puščanje vode iz sobnih rastlin brez podlog, ter posebej čiščenje parketa s parnimi čistilci.

Na vhodih namestite kakovostne predpražnike, ki bodo učinkovito odstranjevali kamenčke, umazanijo in vlago s čevljev. Predpražnike redno čistite.

Sledi živalskih krempljev so vidne celo pri parketih iz najtrših lesov.

Lakiran parket

Po lakiranju je potrebno parket 2 tedna uporabljati previdno. Po sedmih dneh lahko previdno namestimo pohištvo (ni ga primerno vleči) po enem mesecu ali še kasneje pa lahko položimo preproge.

Čiščenje z vodo in čistilnimi sredstvi priporočamo po enem mesecu. Parket čistimo s sesalnikom za prah. Madeže odstranjujemo za vlažno krpo ali blagimi čistili. Preprečiti je potrebno zadrževanje vode na tleh oz. izpostavljanje vlagi (čiščenje z napravami na paro). Tal se ne sme čistiti z grobimi krtačami ali agresivnimi čistili.

Lakirana tla lahko negujemo z vodno emulzijo voska oz. podobnega sredstva za nego parketa in s tem podaljšamo življenjsko dobo laka. Sredstvo za nego parketa je v bolj obremenjenih prostorih (dvorane, telovadnice,...) priporočljivo premazati pred vsakim dogodkom.

Oljen parket

Priporočamo uporabo dodatnega zaščitnega olja, ki ga nanese te takoj po položitvi. Parket bo tako še dodatno zaščiten, prav tako pa mu boste s tem podaljšali dobo ponovne nege.

Po oljenju je potrebno parket 2 tedna uporabljati previdno. Po sedmih dneh lahko previdno namestimo pohištvo (ni ga primerno vleči) po enem mesecu ali še kasneje pa lahko položimo preproge.

Čiščenje z vodo in čistilnimi sredstvi priporočamo po enem mesecu. Parket čistimo s sesalnikom za prah. Madeže odstranjujemo za vlažno krpo ali blagimi čistili za oljene površine. Preprečiti je potrebno zadrževanje vode na tleh oz. izpostavljanje vlagi (čiščenje z napravami na paro). Tal se ne sme čistiti z grobimi krtačami ali agresivnimi čistili.

Oljenje parketa je potrebno ko ni mogoče odstraniti z madežev s čistili za oljenje površine. Za optimalno zaščito, je potrebno na 1-2 leti parket ponovno naoljiti.